

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Se utiliza fundamentalmente en las construcciones cívicas según diseño, en la industria de la herrería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Barra de acero de sección circular, con superficie lisa (sin resaltes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Norma

ASTM A36 SAE 1008

| | |
|--------------------------------|-------|
| Resistencia a la Tracción. Ksi | 58-80 |
| Límite de Fluencia min. ksi | 36 |

| Propiedades Químicas | | | | |
|----------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| %C máx.. | %Mn | %P máx. | %S máx. | %SI |
| 0.1 | 0.30 a 0.50 | 0.04 | 0.05 | 0.15 a 0.35 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

| Diámetro | Longitud (m) |
|----------|--------------|
| 1/2" | 6 |
| 5/8" | 6 |
| 3/4" | 6 |
| 1" | 6 |
| 1 1/4" | 6 |
| 3/8" | 6 |
| 5.5mm | 6 |

¡PAZKO AHORA ES ACESCO!

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832 - 1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@acesco.com * Teléfonos: (507) 290-9700

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Se utiliza fundamentalmente en las construcciones cíviles según diseño, en la industria de la herrería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Barra de acero de sección circular, con superficie lisa (sin resaltes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Norma

ASTM A 496 SAE 1008

| | |
|--------------------------------|----|
| Resistencia a la Tracción. Ksi | 85 |
| Limite de Fluencia min. ksi | 75 |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

| Díámetro | Longitud (m) |
|----------|--------------|
| 5.5mm | 6 |

¡PAZKO AHORA ES ACESCO!

Pedregal, Avenida José María Torrijos * Apartado 0832 - 1581 WTC * Panamá, Rep. de Panamá

pazko@acesco.com * Teléfonos: (507) 290-9700